

Technisches Merkblatt**TOPLIN AQUA SEIDENGLANZLACK innen, wasserverdünnbar**
Art. Nr. W9300 weiss

Produktbeschreibung: Professionelle, seidenmatte, wasserverdünnbare, 100 % lösemittelfreie deckende Ölfarbe auf Leinöl-Harz Basis.
Umweltetikette Schweizer Stiftung Farbe **A klassiert**. Entspricht dem aktuellen **MINERGIE-Eco** Standard.



Eigenschaften: Gutes Standvermögen, sehr geschmeidig und weich zu streichen, schöner Verlauf, sehr gutes Deckvermögen und angenehm glatte Oberfläche. TOPLIN AQUA SEIDENGLANZLACK lässt sich verarbeiten und renovieren wie eine klassische, lösemittelhaltige Standölfarbe. TOPLIN AQUA SEIDENGLANZLACK riecht schwach und angenehm.

Verwendung: Innen auf grundiertes Holz und Metall. Holzvertäfelungen, Möbel, Innentüren etc. Haftet auf den meisten synthetischen Farben ausgezeichnet.

Geeignete

Untergünde: Alle einheimischen Holzarten im Innenbereich, alle Metalle im Innenbereich, unbeschichtet (kein verzinktes Metall) aber rostschutzgrundiert. Als Erstanstrich auf gerbsäurehaltige Hölzer wie Eiche ungeeignet. Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten oder sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, darf die Feuchtigkeit des Holzes nicht höher als 18 % liegen. Die Bestimmungen der VOB DIN 18363 Teil C sind zu beachten.

Applikation: TOPLIN AQUA SEIDENGLANZLACK kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden (auch Airless oder Air-Mix).

Beschichtungsaufbau: Unbehandeltes, rohes Holz oder Furnier:
1. TOPLIN AQUA GRUNDFARBE wasserverdünnbar
2. ggf. spachteln u. schleifen, TOPLIN AQUA VORLACK
3. TOPLIN AQUA SEIDENGLANZLACK

Auf Metall im Innenbereich nach Vorbehandlung mit Rostschutz einmal TOPLIN AQUA VORLACK und einmal TOPLIN AQUA SEIDENGLANZLACK auftragen.

Renovierung alter Anstriche: Reinigen bzw. gründlich entfetten, lose und blätternde Schichten entfernen, ggf. Gitterschnittprobe, schleifen sowie übliche Vorarbeiten.
TOPLIN AQUA VORLACK und 1-2 mal TOPLIN AQUA SEIDENGLANZLACK auftragen.

Verbrauch: ca. 10 - 15 qm / Liter
abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes
(Probeanstrich am Objekt).

Trocknung: Staubtrocken nach 3 - 5 Stunden unter normalen Umständen (65 % RLF, 18°C)
nach ca. 24 Stunden überstreichbar.
Rechnen Sie unter ungünstigen Umständen mit längeren Trocknungszeiten.

**Verarbeitungs-
Temperatur:** Für optimale Ergebnisse bezüglich Verlauf und Trocknung wird eine Verarbeitungstemperatur von 15° C empfohlen.

<i>Werkzeugreinigung:</i>	Wasser und Seife falls erforderlich mit etwas Citrusverdünnung oder Balsamterpentinöl nachwaschen.
<i>Zusammensetzung:</i>	Bindemittel: Leinöl-Harz Verschmelzung in Wasser emulgiert Verdünnung: Wasser Pigmente: Titandioxid Hilfsstoffe: Eisenoxid-Trockner, Siliciumdioxid, Topf-Konservierer aus Schwefel- und Stickstoffverbindungen. Leinöl-Fettsäureester als Emulgator, Verdickungsmittel
<i>Farbtöne:</i>	Standard lieferbar in weiss In den meisten NCS und RAL Farbtönen oder nach anderen Vorlagen lieferbar Die eingesetzten natürlichen Öle können bei Oberflächen mit geringem Lichteinfall oder thermischer Belastung eine Gelbung hervorrufen.
<i>Gebindegrößen:</i>	0.75 lt, 2.5 lt, 5.0 lt
<i>Lagerung:</i>	Kühl und trocken aber FROSTSICHER. Gebinde gut geschlossen halten.
<i>Haltbarkeit:</i>	Geschlossene Gebinde mindestens 1 Jahr haltbar. Angebrochene Gebinde nur begrenzt haltbar.
<i>Bindemittel:</i>	Leinöl-Harz Verschmelzung
<i>Lösungsmittel:</i>	Wasser
<i>Transportcode:</i>	keiner
<i>Flammpunkt:</i>	n.v.t.
<i>Dichte:</i>	1.3 kg/lt
<i>Festkörpergehalt:</i>	ca 35 vol. %
<i>Elastizität:</i>	7 mm min.(Erichsen)
<i>Anmerkung:</i>	Die oben genannten technischen Daten beziehen sich auf weisse und helle Farben. Bei diversen bunten Tönen können Abweichungen auftreten. Auf Wunsch erteilen wir gerne Informationen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Kontakt mit den Augen vermeiden. Verschmutzte Lappen neigen zur Selbstentzündung, deshalb ausgefaltet trocknen lassen. Für Kinder und Tiere unerreikbaar, kühl und in gut verschlossenen Gebinden lagern. Auch bei der Verarbeitung von wassergetragenen Produkten ist es empfehlenswert, die normale Arbeitshygiene zu beachten: nicht essen, rauchen oder trinken während der Verarbeitung. Farbreste gehören nicht in den Abfluss, sondern sind an den ausgewiesenen Stellen zu entsorgen.

Hinweis:

Unsere technische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.